**Ausschreibungs-Vorschlag**

| Pos. | Menge Einheit | Gegenstand | Preis je Einheit € | Gesamt-Preis € |
|---|---|---|---|---|

## iQ Optima

Elastischer, homogener PVC-Bodenbelag nach DIN EN ISO 10581 / EN 649, gerichtete Dessinierung mit transparenten Granulatanteilen zur Erzielung einer optischen Tiefenwirkung.

Zur Anwendung kommt ein vollständig phtalatfreier Weichmacher.

Die einzigartige iQ Konstruktion mit PUR Vergütung macht den Belag lebenslang einpflegefrei und renovierbar.

Der Hersteller des gelieferten Materials verpflichtet sich, bei der Verlegung anfallende Verschnittreste zurückzunehmen und mittels des werkseigenen Recyclingsystems in der Fertigung neuer Beläge wiederzuverwerten. Die Rücknahme erfolgt kostenfrei und in Koordination mit dem jeweils beauftragten Verarbeitungsbetrieb.

Bauaufsichtliche Zulassung durch das deutsche Institut für Bautechnik (DIBt).
TVOC - Emissionswerte nach 28 Tagen liegen bei <10 µg/m³.

Auswahl aus einer Palette von 64 Farben.

Farbe nach Wahl des AG liefern, Untergrund bestehend aus:

.....

vorbereiten und den Belag gemäß DIN 18 299/DIN 18 365 verlegen.

Kriterien:

| | | |
|---|---|---|
| Benutzungsintensität: | | |
| Geschäftsbereich | ISO 10874 - EN 685 | Klasse 34 |
| Industriebereich | ISO 10874 - EN 685 | Klasse 43 |
| Gesamtdicke | ISO 24346 - EN 428 | 2,0 mm |
| Dicke der Nutzschicht | ISO 24340 - EN 429 | 2,0 mm |
| Flächengewicht | ISO 23997 - EN 430 | ca. 2,7 kg/m² |
| Bindemittelgehalt | ISO 10581 | Typ I |
| Resteindruck | ISO 24343-1 - EN 433 | Geforderter Wert: ≤ 0,10 mm<br>Bester gemessener Wert: 0,02 mm |
| Brandverhalten | EN 13501-1<br>EN 9239-1<br>EN ISO 11925-2 | Klasse $B_{fl}$ - s1<br>≥ 8 kW / m²<br>bestanden |
| Aufladungsspannung | EN 1815 | < 2 kV (antistatisch) |
| Rutschsicherheit | DIN 51130 - BGR 181<br>EN 13893 | R 9<br>≥ 0,3 |
| Lichtechtheit | EN ISO 105 B02 | ≥ Stufe 7 |
| Chemikalienbeständigkeit | ISO 26987 - EN 423 | sehr gut |
| Beständigkeit gegenüber Pilz - und Bakterienwachstum | DIN EN 846-C | hemmt Pilz- und Bakterienwachstum |
| Reinraumeignung | ASTM F51/00<br>ISO 14644-1 | Klasse A<br>ISO Klasse 4 |
| Dekontaminierbarkeit | DIN 25415-1/ISO 8690 | sehr gut |
| Emissionsverhalten | AgBB - ISO 16000 | <10µg/m³ (TVOC nach 28 Tagen) |
| Farbe: | | |
| Abmessungen | Bahnen<br>Fliesen | 200 cm breit<br>61 x 61 cm |
| Kleber: Fabrikat/Qualität | | |

.....

(vom Bieter einzutragen)

Positionslage (Räume) / Anforderungen:

.....

m² € / m²

Verschweißen des Bodenbelags der Pos. .....mit farblich passender, multicolorierter TARKETT-PVC-Schweißschnur, 4,0 mm Ø, Farbton nach Wahl des AG, einschließlich aller Fräsarbeiten sowie Lieferung der erforderlichen Materialien:

.....

m² / lfd.m Bahnen: € / m² / lfd.m
Fliesen: € / m²